

Těsnící, vytvrzující a ošetřující akrylátový přípravek na vertikální betonové povrchy

CONDECOR MTN je roztok čiré akrylátové pryskyřice a aromatických rozpouštědel, který vytvrzuje, utěsňuje a ošetřuje vertikální betonové povrchy. Používá se jako závěrečný technologický krok po provedení raženého betonu – stěna/zdivo.

CONDECOR MTN vytváří odolný, trvanlivý a neprašný povrch pro stávající nebo čerstvě položené vertikální ražené betony s vysokým stupněm utěsnění.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

Zvýrazňuje plnou intenzitu barev CONDECOR raženého betonu – stěna/zdivo.

Trvalé vytvrzení a utěsnění vertikálního raženého betonu.

Ochrana vertikálního raženého betonu před karbonatací.

Odolný vůči nízkým i vysokým teplotám a UV záření.

Paropropustný.

Snížení nasákavosti a zvýšení odolnosti povrchu.

NÁVOD NA POUŽITÍ

CONDECOR MTN je připraven k okamžitému použití – neředí se. Dosud neošetřené vertikální povrchy musí být před aplikací předem zbaveny vody a nečistot. Aplikuje se v tenké vrstvě na povrch, jako závěrečný technologický krok po provedení raženého betonu – stěna/zdivo. Pro aplikaci je vhodné použití vzduchového rozprašovače. Nanáší se zpravidla ve dvou až třech stejných krocích rovnoměrným nástřikem. Další vrstva nástřiku se aplikuje vždy po vyschnutí předchozí vrstvy (přestává být lepkavá).

Neaplikujte při silném přímém slunečním záření, nebo pokud hrozí déšť v průběhu 3 hodin od aplikace.

Příliš velké množství CONDECOR MTN tvoří na povrchu lesklý film, který působí umělým a nepřírozným dojmem.

CONDECOR MTN poskytuje zvýšenou ochranu proti vsakování vody, chrání povrch před karbonatací a umožňuje povrchu volné dýchání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Hustota (objemová hmotnost)	890 ± 20 kg/m ³
Obsah netěkavých látek (sušiny)	12,00% objemově
Obsah organických rozpouštědel	0,88 kg/kg výrobku
Obsah celkového organického uhlíku	0,78 kg/kg výrobku
Prahová hodnota těkavých látek	750 g/l
Maximální obsah těkavých látek v produktu ve stavu připraveném k použití	750 g/l

Obsah VOC odpovídá nařízení 2004/42/ES

VODOTĚSNOST

Průsak nenaměřen dle ČSN (STN) 73 2578.

BALENÍ

CONDECOR MTN se dodává v nádobách 25 l.

SPOTŘEBA A VYDATNOST

CONDECOR MTN 4 až 6 m²/l, tedy 0,15 až 0,25 l/m² (na jeden nástřik, systém vyžaduje dva až tři nástřiky).

DOBA SCHNUTÍ

Povrch je suchý na dotyk po 2 až 4 hodinách při teplotě 20°C. Úplně suchý je povrch po 24 hodinách při 20°C.

BAREVNOST

CONDECOR MTN je dodáván v čiré barvě.

SKLADOVATELNOST

12 měsíců ode dne expedice v neotevřených originálních obalech. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Stříkačku i trysky je třeba po použití vypláchnout pomocí ředidla **CONDECOR** na těsnící nátěry. Není možno používat stříkačky, které již byly použity na stříkání silikonů nebo látek na bázi olejů.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Chraňte před otevřeným ohněm a vysokými teplotami. Udržujte dobré větrání v pracovním prostředí. Při aplikaci používejte vhodný respirátor. Skladujte v chladu, suchu a na větraném místě. Další informace najdete v Bezpečnostním listu.