

CONDECOR IPS

Rozpouštědlový, těsnící a ošetřující přípravek na zámkovou a kamennou dlažbu

CONDECOR IPS je rozpouštědlový čirý roztok, odolný vůči UV záření, určený k penetraci povrchu dlažby z kostek nebo jiných betonových výrobků (např.: zámkové dlažby).

CONDECOR IPS je určený k ošetření povrchu dlažby a tím zvýšení estetického vzhledu kostek, dlaždic a dalších betonových výrobků. Rovněž zabraňuje pronikání nečistot, čímž usnadňuje její údržbu. Takto ošetřený povrch zvýší jeho odolnost vůči oděru a chrání spáry s pískem proti erozi a zaplevelení.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

- Snižuje úbytek písku ze spár.
- Omezuje výskyt výkvětů.
- Výrazně snižuje nasákavost povrchu.
- Je resistentní vůči vodě a UV záření.
- Zabraňuje růstu mechu a plevelů.
- Vynikající odolnost vůči vybělení působením vody.
- Zlepšuje barevný tón dlažby.
- Napomáhá snadnému odstranění oleje a jiných forem znečištění.
- Nebude tvořit puchýře nebo odprýskávat.

NÁVOD NA POUŽITÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU

CONDECOR IPS je možno nanést jak na čerstvě dokončenou, tak na starou zámkovou dlažbu, dlažby z kostek a prefabrikovaných kamenných dlaždic.

POKYNY K PŘÍPRAVĚ

Nová dlažba z kostek nebo dlaždic by se měla čistě zamést se zachováním dostatečné vrstvy dobře ztuhlého písku ve spárách. Stávající dlažbu je třeba oštíkat tlakovou vodou a tím odstranit veškeré nečistoty. Pokud je povrch znečištěný plevelem a mechem, měl by se ošetřit vhodným fungicidním přípravkem.

Pomocí vhodného odmašťovače odstraníte všechny olejové a jiné skvrny. Ošetřená plocha by se měla ponechat vyschnout, znovu doplnit spáry pískem a udusat na úroveň spodního okraje hrany dlaždice čistým vysušeným pískem. Vlhkost, zadržovaná dlaždicí a pískem, zabrání vniknutí prostředku a zblednutí.

APLIKACE

CONDECOR IPS by se měla aplikovat za jasného počasí bez očekávaných srážek.

CONDECOR IPS lze nanášet stříkáním nebo válečkováním v poměru 1 litr na 3 m². K úplnému pokrytí spáry s pískem se vyžadují dvě aplikace přípravku. Impregnace bude nelepivá po 3 hodinách při 20°C a pochůzná po 6 hodinách. Vozidla by se neměla pohybovat po upravované ploše dříve než po 48 hodinách při 20°C. Tyto lhůty se mohou zkracovat nebo prodlužovat v závislosti na okolní teplotě. Během vysoušení chraňte před deštěm. Neaplikujte přípravek, je-li teplota při zemi nad 30°C nebo pod 5°C. Po použití omyjte všechny pomůcky ředidlem od společnosti CONDECOR na těsnící nátěry.

TECHNICKÉ ÚDAJE

BALENÍ

CONDECOR IPS se dodává v nádobách 25 l.

SPOTŘEBA/VYDATNOST

CONDECOR IPS3 m²/l, tedy 0,33 l/m²
(v jedné nebo dvou vrstvách, v závislosti na pórovitosti dlažby a velikosti spár)

DOBA SCHNUTÍ

Povrch je suchý na dotyk po 3 hodinách při teplotě 20°C. Pochozí je povrch po 6 hodinách při 20°C, pojezd vozidel po 48 h při 20°C.

SKLADOVATELNOST

12 měsíců ode dne expedice v neotevřených originálních obalech. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Stříkačku i trysky je třeba po použití vypláchnout pomocí ředidla od společnosti CONDECOR na těsnící nátěry. Není možno používat stříkačky, které již byly použity na stříkání silikonů nebo látek na bázi olejů.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Skladujte na větraném, chladném místě, chráněném před mrazem, v originálních uzavřených nádobách. Chraňte před otevřeným ohněm a vysokými teplotami.

CONDECOR IPS je hořlavá kapalina. Nekuřte. Větrejte při práci a používejte respirátor. Bod vznícení 40°C (Abel úv přístroj). Vyhleďte další informace v bezpečnostním listu.

Další informace jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu o ochraně zdraví při práci a na obalu výrobku.

