

CONDECOR SMT

Spojovací můstek a primární nátěr pro aplikaci CONDECOR maltové směsi

CONDECOR SMT je polymerická disperze na vodní bázi. Používá se jako primární nátěr na vertikální podklady v kombinaci s cementem, slouží jako stabilizace podkladů před aplikací CONDECOR maltové směsi. Dále se používá ve zředěné formě jako záměsový roztok do CONDECOR maltové směsi. Současně zvyšuje přídržnost následujících vrstev.

Výrobek nachází uplatnění při tvorbě ražené stěny v imitaci kamene (žula, břidlice, pískovec, atd.) a cihelného obkladu. Je možné opravovat touto technologií také staré stěny, opěrné zdi, fasády, betonové prvky a další vertikální povrchy.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

Dodává povrchu elasticnost.

Vynikající přídržnost k podkladu.

Rychlé a snadné použití.

Univerzální uplatnění na různých podkladech

NÁVOD NA POUŽITÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU

Výrobek se aplikuje na zdravé, čisté a prachu a veškerých kontaminací zbavené podklady.

APLIKACE

Ředění výrobku vodou závisí na typu použití CONDECOR SMT. Orientační údaje jsou uvedeny v následující tabulce:

Použití výrobku	Poměr ředění CONDECOR SMT : Cement	Poměr ředění CONDECOR SMT : Voda	Spotřeba výrobku celkem
Primární nátěr	1:2	-	0,25 l/m ²
Záměsový roztok	-	1:4	3,80 l/20 kg

Před aplikací primárního nátěru je nutné podklad smáčet vodou. Primární nátěr se nanáší na podklad štětcem nebo koštětem. Vrstva CONDECOR maltová směs se nanáší do zavahlého primárního nátěru. Pokud penetrace přeschne, je nutné ji opakovat.

Záměsový roztok se přidává k CONDECOR MSS v poměru 3,80 l/20 kg balení. Záměsový roztok je možné obarvit CONDECOR PMS. Doporučujeme, před aplikací maltové směsi, připravit potřebné množství záměsového roztoku předem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBJEMOVÁ HMOTNOST/HUSTOTA

CONDECOR SMT 1 050 kg/m³

OBSAH SUŠINY 49 %

VISKOZITA..... 100 až 200 mPa.s

BALENÍ

CONDECOR SMT se dodává v 25 l nádobách (plastových kanystrech).

VZHLED

Mléčně bílá tekutina.

SPOTŘEBA/VYDATNOST

CONDECOR SMT – penetrace.....0,20 až 0,40 l/m²

Spotřeba závisí na vlastnostech podkladu.

CONDECOR SMT – záměsový roztok.....3,80 l/20 kg

SKLADOVATELNOST

12 měsíců ode dne expedice v neotevřených originálních obalech. Skladuje se při teplotách 5 až 30°C. Chraňte před přímým sluncem a teplotami pod 5°C.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

CONDECOR spojovací můstek není toxická látka. Při práci je však třeba používat pracovní oděv, včetně ochrany očí, a ochranné rukavice. Pokud budou zasaženy oči, vypláchněte je větším množstvím vody a ošetřete borovou vodou, při požití zaveďte postiženého k lékaři, který provede výplach žaludku. Nevyvolávejte zvracení! Při potřísnění pokožky místo ihned umyjte vodou a mýdlem. Další informace najdete v Bezpečnostním listu.